



fuxit - 9400 - Rundkörniger Kristallquarzsand 0,06 - 0,3 mm mit sehr enger Kornverteilung

Article-No. 900-9400

Areas of Application

fuxit - 9400 feuergetrockneter Quarzsand zum Einmischen in Kunstharz gebundene Beschichtungssysteme (Siebung bei 2500 mesh).

Product Description

fuxit - 9400 ist ein gemahlener, feuergetrockneter Quarzsand mit einer Siebung bei 2500 mesh zum Einmischen in kunstharzgebundene Beschichtungssysteme. Der SiO₂-Gehalt liegt bei über 98 M-%. fuxit - 9400 ist frei von organischen Verunreinigungen und hat eine monokristalline Struktur.

Eigenschaften:

- Spezifische Oberfläche 1,5m²/g
- Dichte 2,7g/ml
- Schüttdichte 0,9 g/cm³

Kornverteilung:

- > 125 µm 3 [Ma.%]
- 63 -125 µm 23 [Ma.%]
- 40 - 63 µm 17 [Ma.%]
- 30 - 40 µm 9 [Ma.%]
- 20- 30 µm 12 [Ma.%]
- 10 - 20 µm 17 [Ma.%]
- < 10 µm 19 [Ma.%]

Technical Liquid State Data

Technical Solid State Data

General Technical Data

Mindestbestellmenge	25.00
---------------------	-------

Hints

Bei den Kenndaten handelt es sich um von uns ermittelte Annäherungswerte, die Haftungsansprüche ausschließen.

Precautions

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M044). Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.

Disposal

Restlos entleerte Gebinde sind als Baumüll zu entsorgen oder der Wiederverwertung zuzuführen. Der Quarzsand selbst kann als Bauschutt entsorgt werden.

Legal

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender/Verarbeiter ist in auf der Grundlage unserer Angaben jedoch in keiner Weise von der Verpflichtung seiner Prüfpflicht entbunden. Wir weisen hiermit außerordentlich auf die Notwendigkeit von Prüfungen hin, die für den vorgesehenen Verwendungszweck, unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht, auszuführen sind. Im Übrigen verweisen wir auf unsere AGB, zu finden auf unserer Website unter: www.fuxrad.de

Storage

Die Lagerung unserer Produkte sollte, wenn möglich unter Normalklima (+10 bis 18 °C) und unter trockenen und nicht direkt der Sonneneinstrahlung unterliegenden Räumlichkeiten stattfinden. Zu hohe und auch zu niedrige Temperaturen führen zu erheblichen Verkürzungen der Mindesthaltbarkeit, sowie auch zu Beeinträchtigungen der Gebrauchsfähigkeit. Die Angaben in diesem Datenblatt zu klimatischen Bedingungen sind einzuhalten.

Certificates

